

Leinöl- u. Standölfarben Pflegeanleitung

erstellt am 31.01.2018



Einleitung

Vor allem im Außenbereich, bedingt durch Witterung-, Feuchte- und UV Einflüsse verlieren Leinöl-Anstriche nach einigen Jahren an Glanz und Farbbrillanz. Neben den vielen guten Eigenschaften der reinen Leinölfarben ist auch die Tendenz zu oberflächlicher Kreidung vorhanden. Bei fachgerechtem Beschichtungsaufbau (im Außenbereich zumindest 2x Leinöl- und 1x Standölfarbe) bleibt das gestrichene Holz trotzdem für 10-15 Jahre geschützt, auch wenn der Anstrich sichtbar an Glanz und Farbstärke verloren hat. Wenn das ursprüngliche Erscheinungsbild und Glanz erhalten werden soll, müssen die Anstriche auf Basis Leinöl oder Leinöl-Standöl daher regelmäßig mit all-color Ladenöl nachgepflegt werden.

Unsere Leinölfarben ermöglichen voll biologische Anstriche nach allen Regeln des Denkmalschutzes und garantieren bei richtiger Pflege jahrzehntelangen Schutz für Fenster, Türen und alle Holzbauteile im Außenbereich. Vorausgesetzt wird jedoch ein geeigneter konstruktiver Holzschutz (Regenwasser muss immer ablaufen können).

Wie auch bei modernen Lacksystemen kann das Erscheinungsbild je nach Himmelsrichtung und Stärke der Bewitterung (Wetterseite) stark unterschiedlich sein. Richtung Süden – Westen ausgerichtete Bauteile werden generell stärker bewittert. Es ist daher eher notwendig, diese Bauteile nachzupflegen als nordseitig ausgerichtete. Siehe hierzu auch das BFS Merkblatt Nr. 26 (Farbveränderungen von Beschichtungen im Außenbereich)

Wartungs- und Pflegehinweise

Der Anstrich sollte 1x pro Jahr mit milder, neutraler Seifenlauge oder z.B. Timberex Bio-C gereinigt werden. Leinölseife wird nicht zur Reinigung empfohlen, da durch die starke Reinigungskraft auch sehr gut durchgetrocknete, alte Leinöl-Anstriche wieder angelöst werden können.

Für die regelmäßige Unterhaltspflege wird die saubere, trockene Oberfläche anschließend mit einem, mit all-color Ladenöl getränkten, fusselreifen Tuch dünn überwischt. Wir empfehlen die Verwendung von dünnen Latex oder Nitrilhandschuhen.

Die Oberfläche wird dadurch wieder mit zusätzlichem Öl-Bindemittel geschützt und angefeuert, und die Lebensdauer der Anstriche deutlich verlängert.

Generell reicht 1 Auftrag aus, bei sehr stark saugendem Untergrund wird der Auftrag mit einem Pinsel empfohlen.

Auftrag mit Lappen: Trocknungszeit ca. 1 Tag (Überschuss mit Lappen entfernen)

Auftrag mit Pinsel: Trocknungszeit ca. 2 Tage

Die angegebenen Trockenzeiten hängen von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchte ab und können in der Praxis auch länger sein.

Anwendung auf Fenstern:

Außenseitige Fensterrahmen im geschlossenen Zustand ölen. An den Innenseiten und im Falz ist der Anstrich ohnehin meistens in gutem Zustand und braucht nicht geölt zu werden. Die nachpflege ist nur an den der Witterung ausgesetzten Flächen notwendig. Beim Ölen der Innenflächen des Fensterrahmens besteht zudem die Gefahr der Verblockung.

Die Schutzwirkung und Lebensdauer wird bei regelmäßiger Anwendung (1-2x pro Jahr) deutlich erhöht, die Häufigkeit der Anwendung ist stark von Witterung und Himmelsrichtung abhängig.

Wenn all-color Ladenöl nicht in den Untergrund eindringen kann (zu viel aufgetragen, glänzender Grundanstrich, etc.) kann die Trocknungsdauer bis zu 1 Woche betragen. Daher zu viel aufgetragenes Öl mit einem Pinsel oder fusselfreien Tuch wieder entfernen. Bei der optimalen Auftragsmenge rinnt Ladenöl weder ab, noch kommt es zu Glanzstellen an zu wenig geölten Stellen.

Sicherheitshinweis: Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen (Leinöl), diese daher verschlossen oder in feuchtem Behälter aufbewahren.

Systemprodukte



Leinölfarbe



Standölfarbe



Ladenöl



Timberex Bio-C Reiniger



Leinblüte und -samen



Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere [Allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.