

Ladenöl

Technisches Merkblatt

erstellt am 28.11.2019



Einsatzbereich

Das all-color Ladenöl ist ein natürliches Pflege- und Auffrischungöl für abgewitterte und verblasste Leinöl- und Standölanstriche.

Ladenöl wird aus Leinsamen hergestellt, hat eine hohe Eindringtiefe in saugende Altbeschichtungen und ist wetterfest.

Anwendung auf durch Kreidung abgewitterte Ölanstriche, all-color Ladenöl bringt sofort den ursprünglichen Farbton und Glanz zurück.

Eigenschaften

- farblos
- tiefeindringend
- stark farbauffrischend
- nur für alte Leinöl- und Standölanstriche
- ungiftig (keine Zusatzstoffe enthalten)
- angenehmer Geruch
- nachwachsender Rohstoff
- dauerelastisch, kein Abblättern
- biologisch abbaubar
- wasserdampfdurchlässig
- biozidfrei, ohne Trockenstoffe (Kobalt-, Blei-, Manganfrei)

Anwendung

Als Pflegemittel und Nachpflege für abgewitterte und verblasste Leinöl- und Standölanstriche. Das all-color Ladenöl kann auch direkt auf viele Untergründe (z.B. rohes Holz, Eisen etc.) oder im System mit Leinöllasuren als Schlusschicht verwendet werden.

Unverdünnt Innen und Außen einsetzbar., Auftrag mit Pinsel oder Lappen. Generell reicht 1 Auftrag aus, bei sehr stark saugendem Untergrund wird der Auftrag mit dem Pinsel empfohlen.

Ein 2. Auftrag wird ist nur bei sehr starker Abwitterung notwendig sein, wenn nach dem ersten Auftrag die Oberfläche unterschiedlichen Glanz zeigt.

Auftrag mit Lappen: Trocknungszeit ca. 1 Tag (Überschuss mit Lappen nach ca. 15 min. entfernen)

Auftrag mit Pinsel: Trocknungszeit ca. 2 Tage

Die angegebenen Trockenzeiten hängen von Temperatur und Luftfeuchte ab und können in der Praxis auch länger sein.

Anwendung auf Fenstern:

Außenseitige Fensterrahmen im geschlossenen Zustand ölen. An den Innenseiten des Falzes ist der Altanstrich ohnehin meistens in gutem Zustand und kreidet nur an den der Witterung ausgesetzten Flächen. Beim Ölen der Innenflächen des Fensterrahmens besteht zudem die Gefahr der Verblockung.

Die Schutzwirkung und Lebensdauer wird bei regelmäßiger Anwendung (1-2x pro Jahr) deutlich erhöht. Häufigkeit der Anwendung ist stark von Witterung und Himmelsrichtung abhängig.

Wenn all-color Ladenöl nicht in den Untergrund eindringen kann (zu viel aufgetragen, glänzender Grundanstrich, etc.) kann die Trocknungsdauer bis zu 1 Woche betragen. Daher zu viel aufgetragenes Öl mit einem Pinsel oder fusselfreien Tuch entfernen.

Kennzeichnung & Sicherheitsratschläge

Das Produkt ist im Sinne des Chemikaliengesetz keine gefährliche Zubereitung und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Die beim Umgang mit Farben und Ölen üblichen Sicherheitsratschläge bitte beachten. Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Selbstentzündungsgefahr Zusammengeknüllte, mit Ladenöl getränkte Lappen und Tücher können unter Umständen zur Selbstentzündung neigen. Mit Leinöl/ Standölen getränkte Textilien und Putzlappen in Wasser legen und unter Luftabschluss aufbewahren oder ausgebreitet trocknen lassen.

Sonstige Daten

Ergiebigkeit	10-25m ² /lt. (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) auf alten Leinöl- Standölanstrichen (Pinselauftrag) ca. 18m ² /lt.
Dichte	0,90 g/cm ³
Farbtöne	hellgelb
Packungsgröße	100ml, 500ml u. 1lt. Glasflasche, 5lt. Blechkanne
Lagerung	originalverschlossen min. 1 Jahr bis unbegrenzt haltbar
Werkzeugreinigung	Mit Balsamterpentin oder Terpentinersatz sofort nach Gebrauch
VOC Gehalt	unterliegt nicht der VOC Verordnung



Leinblüte und -samen

Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der Rückseite dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.