



Winarol Kunstharzlacke

Pflegeanleitung

erstellt am 27.06.2017

Einleitung

Vor allem im Außenbereich, bedingt durch Witterung-, Feuchte- und UV Einflüsse verlieren Anstriche auf Alkydharzbasis nach einigen Jahren an Glanz und Farbbrillanz. Auch kann es je nach Farbton zu Kreidung und Verblässen des Anstrichfilms kommen.

Wie bei allen Lacksystemen kann das Erscheinungsbild je nach Himmelsrichtung und Stärke der Bewitterung (Wetterseite) stark unterschiedlich sein. Richtung Süden – Westen ausgerichtete Bauteile werden generell stärker bewittert. Es ist daher eher notwendig, diese Bauteile nachzupflegen als nordseitig ausgerichtete.

Siehe hierzu auch das BFS Merkblatt Nr. 26 (Farbveränderungen von Beschichtungen im Außenbereich)

Wartungs- und Pflegehinweise

Winarol Kunstharzlacke sind einkomponentige, lösemittelbaiserte Alkydharzlacke. Nach ca. 14 Tagen sind die Anstriche vollständig ausgehärtet, vorher sollten diese nicht gereinigt werden.

Der vollständig getrocknete Anstrich kann mit handelsüblichen Tensid- und Haushaltsreinigern und Schwammtüchern (zB Wettex) gereinigt werden. Scheuermittel, Bürsten und Topfschwämme (Scotts-brite) dürfen nicht verwendet werden.

Nicht empfohlen werden stark saure oder alkalische Reiniger (zB Danchlor etc.), sowie lösemittelhaltige Reiniger. Die Oberfläche kann dadurch angegriffen werden und es können Glanz- oder Farbtonveränderungen entstehen. Auch die direkte Behandlung mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln kann zu Oberflächenveränderungen führen.

Empfohlene Reinigungsmitteln zur Unterhaltsreinigung sind:

BioMill Industriereiniger (1:10 verdünnt), Timberex BioC Reiniger (neutraler Reiniger für Wachse, Öle und Lacke) oder Haushaltsreiniger auf Tensidbasis (Pril, Meister Proper etc.)

Auffrischen

Nach jahrelanger Bewitterung im Außenbereich (Glanzverlust, Farbtonveränderungen) können Winarol Kunstharzlacke mit Oxytan Öl (Auftrag mit Lappen – Überschuss entfernen) nachgepflegt werden. Durch die Behandlung mit Oxytan Öl erhalten die Anstriche Ihren ursprünglichen Farbton und Glanz zurück. Bei Anwendung auf Winarol Seidenglanzlack kann der Glanz nach Auffrischen höher als ursprünglich sein – Probeflächen empfohlen.



Winarol Seidenglanzlack



Winarol glzd.



Oxytan Öl



Timberex Bio-C Reiniger

Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der Rückseite dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.