


Profi Norm PLUS

Technisches Merkblatt

erstellt am 15.2.2021



Für reinweiße, matte Innenanstriche auf Putz-, Beton-, Gipswänden, Raufasertapeten, sowie vielen anderen festen und tragfähigen Untergründen, nach entsprechender Vorbehandlung.
Profi Norm PLUS ist absolut lösemittel-, weichmacher-, SVOC (schwere flüchtige organische Bestandteile) und APEO-frei und daher optimal für alle Wohnräume und sensible Bereiche geeignet. Profi Norm PLUS ist eine umweltfreundliche Innenwandfarbe mit gutem Preis/Leistungsverhältnis und Ideal für umweltgerechten Wohnbau. Auch für sensible Bereiche geeignet. Profi Norm PLUS ist eine universelle Farbe für den rationelle Einsatz auf mittleren bis großen Objekten für den professionellen Maler.

Eigenschaften

- wasserverdünnbare Innenwandfarbe
- APEO und formaldehyddepotfrei, keine SVOC (ELF)
- wasserdampfdurchlässig ($s_d < 0,05m$)
- frei von „fogging“ aktiven Substanzen (vergrauen)
- entspricht den Öko Kauf Kriterien (www.baubook.at)
- lösemittel- u. weichmacherfrei
- ergibt eine tuchmatte, reinweiße Oberfläche
- einfache und rationelle Verarbeitung.
- ohne Formaldehyd-Depotverbindungen
- Umweltzeichen UZ17

Profi Norm PLUS entspricht ÖNORM EN 13300 Abriebklasse 3, Deckkraftklasse 1 (bei $5m^2/lit.$) bzw. Deckkraftklasse 2 (bei $7m^2/lit.$) lt. DIN 13300 Glanzgrad bei $85^\circ < 5\%$ (stumpfmatt), maximale Korngröße: fein

Anwendung

Als Untergrund eignen sich Kalkzement Mörtel, Maschinengipsputz, schalölreiner Beton, Gipskarton, sämtliche mineralischen Untergründe im Innenbereich, sowie tragfähige Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis.

Vorbereitung des Untergrundes

Saugende und leicht sandende Untergründe mit Polyfen Einlassgrund oder Polyfen Isoliergrund (bei Gefahr des Verfärbens durch den Untergrund) grundieren. Löcher und Fehlstellen mit all-color X60 Glätt- u. Füllspachtel ausbessern, bzw. flächig überziehen.

Maschinengips- und Fertigputze auf Sinterhaut prüfen (Benetzungsprobe). Sinterhaut mechanisch, z.B.: durch Anschleifen entfernen und mit AC-Grundhärter (lösemittelhaltig) tiefwirkend festigen.

Gipskartonplatten mit Polyfen Einlassgrund grundieren.

Alte Leimfarbenanstriche sollen entfernt werden, anschließend mit Polyfen Einlassgrund grundieren.

Bei Verwendung von Polyfen Grundierweiß (weiß pigmentiert) ist in den meisten Fällen nur mehr 1 Deckanstrich notwendig. Ausbessern in der Fläche mit ca. 15% verdünnter Farbe.

Nicht unter $5^\circ C$ verarbeiten.

Nach dem Verdünnen mit Wasser ist das Produkt nur mehr begrenzt lagerfähig (ca. 1 Woche).

